



SERVICE COMMERCIAL  
17 Rue de la Marine, Z.I.  
F-94290 Villeneuve Le Roi  
Tél : 33.(0)1.49.61.61.71  
Fax : 33.(0)1.49.61.62.51

PR 1123
02/2006
Edition N°3

# RESICA GRANUL EPDM 60

## GRANULES D'EPDM POUR PISTES D'ATHLETISME ET AIRES RECREATIVES

**RESICA GRANUL EPDM 60** est un granulé EPDM souple, très résistant à l'usure et aux intempéries, qui, associé avec des résines polyuréthannes adaptées, est destiné à la réalisation de revêtements pour pistes d'athlétisme, aires de jeux, sols de sécurité, et tous revêtements extérieurs recevant un trafic piéton.

### Caractéristiques générales

Densité à 25 °C		1,6 ± 0,05
Granularité :		
	mm	0/0,5
	mm	0,5/1,5
	mm	1/3,5
Couleur :		Rouge, vert, bleu, beige, gris (teintes spéciales sur demande)

### Propriétés physiques

Teneur en polymère	%	> 19
Dureté Shore [1] :	A	60 ± 5
Résistance à la rupture [2] :	MPa	> 5
Allongement à la rupture [2] :	%	> 700
Résistance aux intempéries [3] :	jours en accéléré	> 42
Variation des couleurs [4] : gris 4 à 5		Couleur plus foncée selon l'échelle des Pas de changement de la surface

### Conditionnement - Stockage

**RESICA GRANUL EPDM 60** est livré en sacs de 25 kg.

### Références normatives

- [1] NORME DIN 53505
- [2] NORME DIN 53504
- [3] NORME DIN 53387
- [4] NORME DIN 54001

*Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.*

*Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.*

