



SERVICE COMMERCIAL  
17 Rue de la Marine, Z.I.  
F-94290 Villeneuve Le Roi  
Tél : 33.(0)1.49.61.61.71  
Fax : 33.(0)1.49.61.62.51

<b>PR 1124</b>
<b>04/2005</b>
<b>Edition N°1</b>

# RESICA GRANUL SECURITE

## GRANULE DE CAOUTCHOUC 4/7 mm

**RESICA GRANUL SECURITE** est un granulé de caoutchouc calibré issu du recyclage des pneumatiques, et destiné à la réalisation de la couche amortissante du système **RESITHAN SECURITE** (se référer à la fiche technique système **SR 411**).

Noir, de faible densité apparente, il permet de réaliser des couches drainantes compressibles possédant des capacités d'amortissement importantes.

### Données techniques

Pouvoir calorifique : 32-34 MJ / kg

Température d'inflammation :  $338 \pm 8$  °C

Température d'auto inflammation :  $465 \pm 8$  °C

Teneur en métaux lourds\* : < 1000 ppm.

\*(Te + Sb + Se + V + Cr + Ni + Hg + As + Pb + Co + Sn)

### Recettes indicatives de la couche amortissante :

<b>Kg/m<sup>2</sup></b>	<b>1 cm</b>	<b>2 cm</b>	<b>3 cm</b>	<b>4 cm</b>	<b>5 cm</b>	<b>6 cm</b>	<b>7 cm</b>	<b>8 cm</b>	<b>9 cm</b>	<b>10 cm</b>
<b>RESITHAN 300S(R)</b> (6/100 avec le granulé)	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300
<b>RESICA GRANUL SECURITE</b>	5,5	11,0	16,5	22,0	27,5	33,0	38,5	44,0	49,5	55,0

### Conditionnement - Stockage

**RESICA GRANUL SECURITE** est livré en sacs de 25 kg.

*Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.*

*Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.*

