



SERVICE COMMERCIAL
17 Rue de la Marine, Z.I.
F-94290 Villeneuve Le Roi
Tél : 33.(0)1.49.61.61.71
Fax : 33.(0)1.49.61.62.51

NOVASOL S

Peinture époxydique

DEFINITION :

Peinture époxydique

I classe 6 b
Phase solvant
Alimentaire
2 composants prédosés

UTILISATION :

Peinture de finition pour sols et murs en béton

Intérieur

Parkings
Ateliers
Garages

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

<u>Conditionnement :</u>	25 KG	(20 + 5) - 5KG	(4 + 1)
<u>Densité :</u>	1.44	(± 0.05)	
<u>ES en volume :</u>	70	(± 3)	
<u>Mélange – poids :</u>	80 / 20		
<u>Mélange – volume :</u>	67 / 33 ou 2 / 1		

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI :

	10°C	15°C	25°C
<u>Durée pratique d'utilisation :</u>	4 h	2 h	1 h
<u>Hors poussière :</u>	12 h	4 h	2 h
<u>Sec au toucher :</u>	24 h	8 h	4 h
<u>Sec au dur :</u>	14 j	7 j	3 j
<u>Intervalle de recouvrement : - mini :</u>	2 j	12 h	8 h
<u>Intervalle de recouvrement : - maxi :</u>	10 j	5 j	3 j
<u>Délai de mise en service à 20°C :</u>	3 jours. Ce délai est doublé en cas de contact avec des liquides		

PROCES - VERBAUX :

<u>Nature des essais</u>	<u>Laboratoires</u>	<u>Date</u>	<u>N° PV</u>
Alimentarité	IANESCO	21/05/84	1972

NOVASOL S

OBSERVATION :

Imprégnation : NOVASOL S + 10% Diluant PU 41, NOVASOL EP 306, NOVASOL EP 302
Finition : 2 couches NOVASOL S

CONSOMMATIONS ET EPAISSEURS :

Consommation : 0.2 – 0.3 Kg/m² par couche
Epaisseurs sèche : 80 microns par couche

SUPPORT :

Nature : Béton propre, sec et sain, sans laitance ni remontées capillaires.
La teneur en eau libre du béton doit être inférieure à 4% de la masse sèche.
Préparation : Par tout moyen mécanique adapté.
En cas de doute, consulter notre service technique.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Température : 10 à 25°C
Hygrométrie : Inférieure à 80%
La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
Après application, maintenir température et hygrométrie dans les valeurs pendant 4 jours à 20°C, 10 jours à 10°C.

APPLICATION :

Mélange : Agitateur électrique ou pneumatique obligatoire.
Méthode : Rouleau
Nettoyage des outils : DILUANT PU 41
Entretien revêtement : Détergents usuels du commerce.
Réfection : Avec les parties abîmées
Appliquer le même système

PRECAUTION DE MISE EN ŒUVRE :

Stockage : 1 an - Bidon non entamé
Local couvert à l'abri du gel
Point éclair : PE < 18°C
Hygiène et sécurité : Pour plus d'informations, consulter la [fiche de sécurité](#).

Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application de nos produits échappent à notre contrôle et relève exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ou matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.