

EMULAK COLOR BLANC

PEINTURE VINYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE

EMULAK COLOR BLANC est une peinture vinylique monocomposante en émulsion, destinée à la mise en peinture des enrobés bitumineux ou en asphalte, en intérieur comme en extérieur. **EMULAK COLOR BLANC** s'applique en deux couches.

EMULAK COLOR BLANC fait également fonction d'écran thermique provisoire sur les étanchéités en asphalte avant la pose de l'enrobé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition

EMULAK COLOR BLANC est une peinture à base de résine vinylique en dispersion aqueuse, de pigments, de charges minérales et d'additifs spéciaux.

Caractéristiques générales

Classification [1]	AFNOR	I7_{a2}
Extrait sec [2]	%	65 ± 3
Densité à 20 °C		1,53 ± 0,05
Temps de hors poussière à 20°C, 50 % HR	h	2 - 3
Délai de recouvrement entre couches 20°C, 50 % HR	h	4 - 48
Délai approximatif de remise en service à 20 °C, 50 % HR pour trafic piéton	h	24
Aspect		Mat

Performances

EMULAK COLOR BLANC est une peinture souple, résistante à l'abrasion, inerte vis à vis des hydrocarbures. Elle possède une grande résistance aux intempéries et aux ultraviolets. Elle est protégée contre les développements de bactéries, d'algues et de champignons.

EMULAK COLOR BLANC est en émulsion dans l'eau et ne présente pas les nuisances des peintures solvantées lors de l'application.

DOMAINE D'UTILISATION

EMULAK COLOR BLANC est une peinture de protection, mince, souple, spécialement étudiée pour les sols devant recevoir un trafic léger.

EMULAK COLOR BLANC est également utilisable en écran thermique provisoire sur les étanchéités en asphalte avant la pose de l'enrobé.

APPLICATION

Etat et préparation du support

Le support devra être sec, cohésif et propre. On éliminera en particulier la poussière, les mousses, la laitance, les huiles, les graisses et les anciens revêtements. Les anciennes peintures de même nature peuvent être recouvertes, dans certains cas, après application de notre primaire **RESIMAST FX** (nous consulter).

En travaux neufs, les asphaltes devront être âgés d'au moins 48 heures, les enrobés bitumineux à chaud de 15 jours et les enrobés bitumineux à froid d'un an.

L'adhérence de **EMULAK COLOR BLANC** sur des supports contenant des adjuvants ou ayant subi des traitements de surface, devra être vérifiée par l'applicateur avant l'exécution du chantier.

Conditions d'application

La température minimale d'application (air ambiant et support) est de 10°C, l'humidité relative de l'air étant inférieure à 70%. Ces conditions devront être respectées pendant la mise en oeuvre et le séchage du produit. **EMULAK COLOR BLANC** ne doit pas être appliqué sur un support dont la température excède 40°C. Pour les utilisations en intérieur, on veillera à ce que le local soit bien ventilé, afin de permettre une bonne évaporation de l'eau contenue dans la peinture.

Méthode d'application

Le produit doit être ré-homogénéisé à l'aide d'un agitateur mécanique. **EMULAK COLOR BLANC** est applicable au rouleau, à la raclette ou au pistolet. Sur surfaces poreuses, il faut éviter d'utiliser rouleau et raclette afin de ne pas diminuer la porosité et de ne pas sur-consommer.

- Au rouleau et à la raclette, **EMULAK COLOR BLANC** s'applique en deux couches non diluées.

- Au pistolet, **EMULAK COLOR BLANC** s'applique en deux couches croisées, diluées par 5 à 15 % d'eau maximum.

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau. Si le produit a séché, utiliser un solvant type xylène ou MEC.

Consommation

La consommation peut varier dans des proportions importantes selon l'état du support et la méthode d'application, celle ci sera de l'ordre de 1 kg/m² en deux couches.

Précautions d'emploi

- Eviter tout contact avec la peau.
- Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines synthétiques : combinaison, gants et lunettes.
- En cas de contact accidentel, laver les parties atteintes à l'eau et au savon.
- En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Se référer aux conditions générales d'emploi des résines et aux fiches de sécurité.

Conditionnement - Stockage

EMULAK COLOR BLANC est livré en fûts plastiques de 160 kg .

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri du gel. Dans ces conditions, **EMULAK COLOR BLANC** pourra être conservé un an dans son emballage d'origine.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] **NORME AFNOR T 36.005** : **Classification des peintures, vernis et produits connexes.**
- [2] **NORME AFNOR T 30.013** : **Détermination de l'extrait sec conventionnel.**

Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.